

TUOTESELOSTE

ISO-TOP BLUE PRIMER



TUOTEKUVAUS

ISO-TOP BLUE PRIMER on vesipohjainen polymeerilateksiin perustuva primer. Se on kehitetty erityisesti parantamaan akrylaatti, bitumi, butyyli- ja hybridipolymeeriliimojen sekä tiivistysnauhojen ja tiivistysteippien tarttumisomaisuuksia useimmille tavanomaisille tartuntapinnoille. Kuivuttuaan primer muodostaa sileän ei pysyvästi tahmean kalvon ja väri muuttuu sinisestä tummanharmaaksi. Pohjusteella on hyvä lämmönsietokyky ja vedenkestävyys.

KÄYTTÖALUEET

lhanteellinen itseliimautuvien liitosnauhojen kuten ISO-CONNECT INSIDE EPDM COMPLETE tartunnan parantamiseen erilaisilla imukykyisillä mineraalipinnoilla. Tyypillisiä mineraalipintoja ovat esimerkiksi sementtikitulevyt ja kipsilevyt, kivi-, betoni-, tiilipinnat ja kalkkiahiekkakivimuuraus sekä kevytbetoni. Lisäksi ISO-TOP BLUE PRIMER voidaan käyttää myös kuitupinnoilla kuten pehmeällä kuitulevyillä, puumateriaaleilla, sahatavaralla ja erilaisilla rakennusmateriaaleilla kuten eristyslevyillä.

VALMISTELU

Ennen käyttöä anna pohjusteen lämmetä hitaasti käsittelylämpötilaan ja sekoita ja ravista pulloa voimakkaasti. Paksuuntunut pohjuste voidaan laimentaa vedellä. Suosittelemme aina tarttuvuus- ja yhteensopivuustestin tekemistä mille tahansa pinnalle ennen työn aloittamista.

TUOTTEEN EDUT

- ympäristöystävällinen, koska vesipohjainen
- työstöystävällinen, koska ei sisällä liuottimia
- yleiskäyttö tavanomaisille rakennuspohjille
- monipuolinen käyttöalue
- nopeasti kuivuva
- sisältää runsaasti kiintoaineita
- helppo työstää
- ei likaa rajapintoja
- erittäin riittoisa



ISO-TOP BLUE PRIMER

Tekniset tiedot	Normi	Luokitus
Väri		vaalean sininen (tuore); tummanharmaa (kuivunut)
Koostumus		vesipohjainen akrylaattipolymeerilateksi
Tiheys g / cm ³ +20 °C:ssa	EN 542	n. 1,04
Jäätymisenkesto		< -26 °C
Viskositeetti +20 °C:ssa	Brookfield 04 / 50 min ⁻¹	n. 2.500 mPa.s
Kuivumisaika +20 °C:ssa / 50 % suht.kost.		n. 9 min
Levitysmäärä riippuen alustasta		n. 100 g / m ²
Käsittelylämpötila - pinnat ja ympäristö		alk. - 10 °C
Käyttölämpötila - pohjuste		alk. +5 °C – +30 °C
Varastointiaika		12 kuukautta avaamattomassa alkuperäisastiassa
Varastointi lämpötila		+15 °C – +25 °C kuivassa ympäristössä ilman suoraa auringonsäteilyä

KÄYTTÖOHJEET

Alustan tulee olla kuiva, sileä eikä siinä saa olla irtoainesta, jäätä, haurtetta, kastetta, pölyä, öljyä tai rasvaa. Levitä pohjustetta tartuntapinnalle avoimen pullonkorkin kautta (palko) ja levitä pohjustetta tasaisesti siveltimellä tai telalla koko pinnalle. Käsittele erittäin huokoiset pinnat tarvittaessa kahdesti. Anna pohjusteen kuivua kokonaan ennen jatkokäsittelyä (väri muuttunut tummanharmaaksi). Kuivumisaika voi vaihdella materiaalin pinnan ja lämpötilan johdosta. Suojaa pohjuste kosteudelta kunnes se on täysin kuivunut. Käyttöalue on sitten suojattava sateelta ja lumelta hengittävällä suojalla. Levitys kylmille jäätömillä pinnoille on mahdollista edellyttäen että sääolosuhteet saavuttavat / ylittävät +5 °C kyseisenä työpäivänä.

PAKKAUS

6 kpl laatikossa (astia à 1.000 ml)